



スリーコートALT-2

(ラドル、治具用—水性コーティング剤)

[1]特徴:

アルミ溶湯のキレが良い

[2]希釈率:

鋳鉄、鋼板製品の場合 原液をそのまま、もしくは刷毛に水を含ませて使用
セラミックス製品の場合 刷毛に水を含ませた状態で使用、または×0.1程度希釈して使用する。

[3]使用方法:

- 1: あらかじめ塗布物の表面についたアルミ、コーティング剤、サビ等をよく落として下さい。
- 2: 下地が見えない程度の厚さ(100 μ m~150 μ m程度)に刷毛塗りして下さい。
塗布物は常温から40 $^{\circ}$ C程度(手でさわれる程度)までの温度で使用して下さい。
- 3: 乾燥は常温でも可能ですが、ご使用前には、炉の上などでコーティング剤中の水分を完全に飛ばしてからご使用下さい。

[4]成分:代表値

| Al ₂ O ₃ | ZnO | F.C. | V.M. | その他 | 水分 |
|--------------------------------|------|------|------|-----|------|
| 4.5 | 59.7 | 2.3 | 7.1 | 0.7 | 25.7 |

単位:%

[5]荷姿:

7 kg ポリ容器入り(スラリー状)

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>