



スリーコート FV-051

(Vプロセス用—水性塗型剤)

[1] 特徴:

タレが少ない

注湯時の吹き上がりが少ない

[2] 使用方法:

- ・塗布方法:スプレー
- ・原液(85~90 Bë)を30分以上攪拌し使用する。

[3] 沈降性:85 Bë (P)

| | | | |
|----------|-----|---|----|
| 放置時間 (h) | 0.5 | 1 | 24 |
| 沈降率 (%) | 0 | 0 | 3 |

100mlメスシリンダーに85Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分:代表値

| SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | F.C. | V.M. | その他 | 水分 | メタノール | エタノール |
|------------------|--------------------------------|------|------|-----|------|-------|-------|
| 23.2 | 18.2 | 7.8 | 4.1 | 4.5 | 34.6 | 4.3 | 4.6 |

単位:%

[5] 荷姿:

250kg ドラム缶入り(スラリー状)

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>