



スリーコート AK-5

(ラドル、治具用 — 水性コーティング剤)

[1] 特徴：

塗膜強度が強くライフが長い

[2] 使用方法

- (1) 水で希釈する。
希釈率 セラミックウールラドルの場合 ペースト1に対して水0.3～0.4
鉄ラドルの場合 ペースト1に対して水0.2
- (2) 使用前に良くかき混ぜて刷毛にたっぷりと含ませて、ラドルの下に向かって薄く塗布する。
(300 μ m程度の膜厚でアルミの落ちる方向に沿って塗ってください。
厚く塗るとクラックが入りやすくなります。)
- (3) 乾燥温度は常温～100 $^{\circ}$ Cで可能。常温の場合24時間以上乾燥してください。
- (4) ラドルを炉の上で良く加熱してお使いください。

[3] 成分:代表値

SiO ₂	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	V.M.	その他	水分
4.8	6.8	16.6	16.4	1.3	30.4	0.3	23.4

単位:%

[4] 荷姿：

1kg×5袋 ポリ容器入り(ペースト状)

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>