



スリーコート AF-2100

(有機自硬性用—油性塗型剤)

[1] 特徴:

溶剤浸透が少なく、キライが少ない

AF-2100と弊社従来品の使用量と溶剤浸透の比較

項目	品名	
	AF-2100(16ボーム)	弊社従来品(12ボーム)
塗型液使用量(%)※	84	100
溶剤浸透(mm)	12.6	16.5

塗布方法:メタノール希釈し、5号珪砂フラン樹脂型にブッカケ

※ 弊社従来品を100としたときの比率

[2] 使用方法:

・塗布方法:

刷毛塗り 標準濃度 30~40Bë(P) 希釈0.5~0.4

ブッカケ 標準濃度 16~20Bë(P) 希釈0.8~0.7

メタノール希釈、5号珪砂フラン樹脂型による標準濃度

P:プラスチックボーム計

希釈:塗型剤1kgに対する希釈溶剤使用量(kg)

[3] 成分:代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他	溶剤
30.4	16.3	3.9	2.3	15.3	5.8	0.9	25.0

単位:%

[4] 使用上の注意:

・他の製品と混合しないで下さい。

[5] 荷姿:

25kg 缶入り(ペースト状)

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>