



スリーコート FV-051

(Vプロセス用 – 水性塗型剤)

[1] 特徴:

タレ少なく塗布性良好

吹き上がりが少ない

[2] 使用方法:

- ・ 塗布方法：スプレー
- ・ 原液(85～90Be)を30分以上攪拌し使用する。

[3] 沈降性: 85Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	3

100mlメスシリンダーに85Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分:

固形分 (%)	固 形 分 中 の 成 分 (%)					水分 (%)	メタノール (%)	エタノール (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他			
57.8	23.2	18.2	7.8	4.1	4.5	34.6	4.3	4.6

(代表値)

[5] 荷姿: 250kg ドラム入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>