



スリ - コート AK - 5

(ｺﾞﾙ用 - 水性ｺｰﾃｲﾝｸﾞ 剤)

〔1〕特徴：

- ・ｱﾙﾐｳﾑ合金溶湯の侵食を防止し、治具の寿命を長くします。
- ・湯切れが良い。

〔2〕使用方法

- (1) 水で希釈する。
希釈率 セラミック-ｺﾞﾙの場合 ｹﾞｰｽﾄ1 に対して水0.3 ~ 0.4
鉄ｺﾞﾙの場合 ｹﾞｰｽﾄ1 に対して水0.2
- (2) 使用前に良くかき混ぜて刷毛にたっぷりと含ませて、
ｺﾞﾙの下に向かって薄く塗布する。
(300 μ m 程度の膜厚でｱﾙﾐの落ちる方向に沿って塗ってください。
厚く塗るとｸﾗｯｸが入りやすくなります。)
- (3) 乾燥温度は常温 ~ 100 で可能。常温の場合24時間以上乾燥してください。
- (4) ｺﾞﾙを炉の上で良く加熱してお使いください。

〔3〕性状

- | | | |
|-------|--------|-----------------------------------|
| (1) | 基材 | MgO , CaO , TiO ₂ 系耐火物 |
| (2) | 溶剤、希釈剤 | 水 |
| (3) | 外観 | 青色系、ｹﾞｰｽﾄ状 |
| (4) | pH | 11 ~ 12 |

〔4〕荷姿：

1kg × 5袋 ポリ容器入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>