



スリーコートALT-2

(ラドル、治具用 - 水性コーティング剤)

〔1〕特徴：

- ・アルミ溶湯との濡れが悪く、アルミの切れが良い。
- ・アルミ溶湯の侵食を防止し、治具の寿命を延長する。

〔2〕希釈率：

鋳鉄、鋼板製品の場合	原液をそのまま、もしくは刷毛に水を含ませて使用
セラミックス製品の場合	刷毛に水を含ませた状態で使用、または×0.1程度希釈して使用する。

〔3〕使用方法：

- 1： あらかじめ塗布物の表面についたアルミ、コーティング剤、サビ等をよく落として下さい。
- 2： 下地が見えない程度の厚さ（100 μ m～150 μ m程度）に刷毛塗りして下さい。塗布物は常温から40 程度(手でさわれる程度)までの温度で使用して下さい。
- 3： 乾燥は常温でも可能ですが、ご使用前には、炉の上などでコーティング剤中の水分を完全に飛ばしてからご使用下さい。

〔4〕性状：

- | | |
|----------|--------------------------------|
| ・ 主基材 | ZnO , Al(OH) ₃ 系耐火物 |
| ・ 溶剤、希釈剤 | 水 |
| ・ 外観 | 灰色、スラリー状 |
| ・ pH | 9.0 ~ 10.5 |

〔5〕荷姿：

7 kg ポリ容器入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>