



スリーコート FV-051

(Vプロセス用 - 水性塗型剤)

① 特徴：

タレ少なく塗布性良好****

吹き上がりが少ない

② 使用方法：

- ・ 塗布方法：スプレー
- ・ 原液(85～90Be)を30分以上攪拌し使用する。

③ 沈降性 :85Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	3

100mlメスシリンダーに85Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

④ 成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)					水分 (%)	メタノール (%)	エタノール (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他			
57.8	23.2	18.2	7.8	4.1	4.5	34.6	4.3	4.6

(代表値)

⑤ 荷姿：250kg ドラム入り

- 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>